



Firma: **PROBABETON, s.r.o.**

Sídlo: Květnová 2338, Brandýs nad Labem - Stará .Boleslav 250 01

Zápis: OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 117573

IČ: 27593002

DIČ: CZ27593002

e-mail: probabeton@seznam.cz

www: probabeton.cz

Technické podmínky

1. Všeobecné použití.

Výrobek, tj. plotová stříška / plotová hlavice, sloupová hlavice a její modifikace rozměrů a tvarů jsou určeny pro ukončení zdiva popř. komínových těles atp. Výrobek je určen pro konečné krytí plotových podezdívek, opěrných zdí, nadezdívek, sloupků vrat a vrátek resp. plotových sloupků. V úpravě s otvory i jako krytí komínových těles. Výrobce dodává tyto díly v různých rozměrech.

2. Popis konstrukce.

Výrobek je vyroben z betonové směsi obsahující cement I 42,5 R-PC 42,5 R, písek frakce 0-4 mm a případné adimenty. Při nerovnoměrném vyzrání betonu může docházet k vlasovým trhlinám. Trhlinky do 0,2 mm nejsou považovány za vadu výrobku a nesnižují jeho užitné vlastnosti. Jelikož se zabýváme výhradně ruční výrobou, může při této dojít ke změně rozměru výrobku, zejména vlivem této metody výroby a smršťováním betonu při zrání v různých podmínkách při různé vlhkosti vzduchu. Tato odchylka může být řádově až 3% od uvedených rozměrů. Rovněž přirozené zvětřování betonu není vadou výrobku. Barevných odstínů je dosaženo přísadou barviv na bázi oxidů železa. Jedná se převážně o přírodní materiály, kde zákonitě dochází za vlivu povětrnostních podmínek k přirozenému kolísání barevnosti jak během výroby tak i při skladování. V ojedinělých případech může docházet ke vzniku tzv. výkvětů, tj. vystoupení volného vápna obsaženého v cementu na povrch výrobku. Úplnému zabránění vzniku barevných odlišností a výkvětů je i za použití dostupných chemických přísad nemožné. Případné barevné rozdíly a výkvěty mohou být různé intenzity. Nemají však naprosto vliv na kvalitu a užitné vlastnosti výrobku a nelze je tudíž uznat jako vadu.

3. Technická data.

3.1. – Pevnost v tahu za ohybu	požadovaná	naměřená
průměrná u tří vzorků (min)	4,0 MPa	5,20 MPa
jednotlivého vzorku (min)	3,5 MPa	5,04 MPa
3.2. – Hmotnostní nasákavost		
průměrná u tří vzorků (max)	6,5 %	5,55 %
jednotlivého vzorku (max)	8,0 %	5,88 %
3.3. – Rozměry a hmotnost – rozměrová tolerance +/- 5 mm (šířka, délka, výška) - vyhovuje		

4. Montážní podmínky.

Plotové stříšky, hlavice i sloupové hlavice se kladou běžným způsobem na mrazuvzdorné flexibilní lepidlo určené k pokládce dlažby. Nanášení a způsob lepení je nutno dodržet dle návodu výrobce lepidla. Výrobky mají rovnou dosedací plochu a z těchto důvodů nevyžadují náročnější rovinné usazení. Pro snadnou pokládku je nutno vyrovnat podkladní podezdívku.

Ke spárování je vhodné použít silikonový tmel (možnost případné dilatace materiálů) nebo pomocí mrazuvzdorné spárovací hmoty pro pokládku dlažby.

Pro snížení nasákavosti výrobku, zašpinění a prodloužení životnosti **doporučujeme** celý povrch po montáži a řádném proschnutí výrobku napustit vhodným hydrofobizačním prostředkem.

(např. REPESIL-výrobce STACHEMA Kolín).

Při barevné kombinaci podezdívky a plotových stříšek je nutno odzkoušet nasákavost podezdívky a náchylnost vstřebávání splavovaného barviva ze stříšek (hlavic). Použité barvivo – oxid železa váže pouze s cementem a u většiny stavebních materiálů podezdívek nedochází k trvalému prosáknutí barviva.

5. Údržba.

Výrobek je určen do venkovního prostředí a nevyžaduje speciální údržbu. Údržba je omezena pouze na případné odstraňování nečistot. Snížení zašpinění zabrání aplikace vhodného hydrofobizačního prostředku.

POZOR !

Výrobek není odolný proti tvrdým mechanickým rázům a agresivním chemickým posypům.

6. Přejímání a dodávání.

Výrobky výrobce dodává dle specifikace odběratele. Jsou paletovány na palety 800 x 1200 mm v požadovaném počtu maximálně do kusů uvedených v příslušné tabulce technických dat odst. 3.3.

Jednotlivé řady jsou proloženy a celá paleta je páskována plastovou páskou a opatřena smršťovací folii pro dostatečné zajištění zboží při přepravě. Nakládka výrobků na dopravní prostředek je bezplatnou službou výrobce.

Každý výrobek prochází u výrobce kontrolou včetně paletizace. Odběratel provádí převzetí výrobků sám nebo prostřednictvím pověřené osoby při expedici u výrobce.

7. Doprava a skladování.

Dopravce (odběratel) přebírá výrobek od výrobce a ručí po dobu přepravy a skladování za jeho případné poškození. ***Výrobce ručí za nakládku – odběratel za uložení a přepravu.*** Palety výrobků je možné přepravovat všemi typy valníkových nákladních vozidel. ***Výrobce neručí za volně ložené výrobky.***

Skladování výrobků je možné na paletách od výrobce a to pouze v **jedné řadě!**

Výrobce nedoporučuje palety s výrobky stohovat.

8. Záruční lhůta.

Vady množství, příp. záměnu druhu zboží a odlišné provedení je kupující povinen oznámit prodávajícímu při prohlídce zboží v rámci jeho převzetí od prodávajícího, popř. dopravce. Vady zboží zjistitelné jeho prohlídkou, popř. odbornou prohlídkou, musí kupující oznámit prodávajícímu ve lhůtě 48 hodin jakoukoliv formou a nejpozději do 3 dnů toto oznámení písemně potvrdit.

V případě zjištění vad je kupující povinen ponechat vadné zboží ve stavu zajišťujícím a zdržet se zabudování, popř. dalšího zabudovávání zboží do konstrukcí, staveb apod. Prodávající

nenese odpovědnost za škodu vzniklou zabudováním betonových výrobků v době po té, kdy se na nich vyskytly vady, popř. po té, kdy tyto vady bylo možno zjistit.

Toto platí obdobně při reklamaci vad během záruční doby.
Výrobce poskytuje na výrobek 24 měsíců záruku ode dne převzetí.
